

SUPRABOND
COLLES THERMOFUSIBLES

®

EVA 170

Description :

- Adhésif thermofusible

Propriétés spécifiques :

- Temps de prise très court
- Excellente tenue à la chaleur (environ 65°C)
- Excellente tenue à basse température (environ -10°C)

Spécification techniques :

- Viscosité Brookfield RVT [mPa.s]150°C: 3000 +/- 600
Module 27-20 t/mn 160°C: 2200 +/- 300
170°C :1700 +/- 300
- Point de ramollissement en degré Celsius 112 +/- 6
- Temps ouvert : 2 à 3 secondes (selon température d'application)
- Vitesse de prise : 1 à 2 secondes (selon température d'application)
- Couleur : jaune

Domaine d'application :

- Caisses en carton traité PE
- Formation et collage de barquettes
- Pose de couvercle
- Fermeture de caisses américaines
- Grandes cadences

Conditions d'utilisation :

- Système d'application :
 - Par buses
 - Par molettes

Contact

Tél : (+33) 01 69 11 81 75
Fax : (+33) 01 69 11 65 26
Email : infocolle@syneo.net
Web : www.syneo.net

Adresse

SYNEO - GROUPE SUPRATEC
ZI La Marinière - BP 74
1, Rue Charles de Gaulle
91071 Bondoufle Cedex

Informations

Code APE : 518 M - SARL
RCS : 499 328 375 - EVRY
SIRET : 499 328 375 00013
Numéro d'Id. TVA : FR 72 499 328 375

- Température d'application recommandée :
 - 160 à 170°C.
- Nettoyage : Cire ou résine de nettoyage
- Ne pas mélanger avec d'autres produits, en particulier eau, alcool, amines.
- Bien refermer les emballages et le bac de colle pour éviter toute contamination ou pollution. Eviter l'humidité.

Conditionnement – stockage :

- conditionnement possible : sacs de 25 kg – présentation granulés ou pastilles
- Stockage : à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la chaleur

Dans ces conditions, le produit peut-être conservé 1 an sans altération notable de ses propriétés, mais ne saurait être garanti au-delà.

Effectuer une bonne rotation des stocks

- Le numéro de lot figurant sur le conditionnement correspond :
Les 4 premiers chiffres = date de fabrication – la lettre « Y » à l'année 1997.

Sécurité :

- Ce produit est appliqué à chaud
- Prendre toutes précautions pour éviter les projections et les contacts avec la peau
- Ce produit ne présente pas de danger dans les conditions normales d'utilisation.
- Consulter notre fiche de données de sécurité

Nos informations techniques, verbales et écrites ou communiquées après essais sont données de bonne foi mais sans garantie, ceci s'applique au détenteur du produit ou à toute autre tierce partie. Elles ne vous dispensent pas de votre obligation de tester les produits que nous vous fournissons et de contrôler leur aptitude à assurer les résultats attendus et à répondre aux conditions de mises en œuvre.

L'application, l'emploi et les procédés utilisant le produit échappant à notre contrôle, après notre livraison, son emploi est fait sous votre seule et entière responsabilité.

Nous nous engageons, bien entendu, à fournir un produit de qualité constante dans la limite de nos spécifications générales de vente et de livraison.

EVA170 – 02/2001

Contact

Tél : (+33) 01 69 11 81 75
Fax : (+33) 01 69 11 65 26
Email : infocolle@syneo.net
Web : www.syneo.net

Adresse

SYNEO - GROUPE SUPRATEC
ZI La Marinière - BP 74
1, Rue Charles de Gaulle
91071 Bondoufle Cedex

Informations

Code APE : 518 M - SARL
RCS : 499 328 375 - EVRY
SIRET : 499 328 375 00013
Numéro d'Id. TVA : FR 72 499 328 375