

ZI LA MARINIÈRE
1 RUE CHARLES DE GAULLE
91070 BONDOUFLE
Téléphone 01 69 11 81 75
Télécopie 01 69 11 65 26
E-mail infocolle@syneo.net
www.syneo.net

SUPRABOND
COLLES THERMOFUSIBLES



EVA 90

Description :

- Adhésif thermofusible

Propriétés spécifiques :

- Basse viscosité
- Utilisation basse température (120-140°C)

Spécification techniques :

- Viscosité Brookfield RVT [mPa.s] 115°C environ 1 375 mPa.s
Module 27-20 t/mn
- Point de ramollissement en degré Celsius environ 95°C
Méthode bille-anneau
- Temps ouvert : 2 à 3 secondes (selon température
d'application)
- Vitesse de prise : 2 à 3 secondes (selon température
d'application)
- Couleur : blanc

Domaine d'application :

- Fermeture d'étuis et caisses cartons

Conditions d'utilisation :

- Système d'application :
 - Par buses
 - Par molettes
- Température d'application recommandée :
 - 120 à 140°C selon supports et applicateur
- Nettoyage : Cire ou résine de nettoyage

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Bien refermer les emballages et le bac de colle pour éviter toute contamination.

Conditionnement – stockage :

- conditionnement possible : sacs de 25 kg – présentation granulés ou pastilles
- Stockage : à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la chaleur

Dans ces conditions, le produit peut-être conservé 1 an sans altération notable de ses propriétés, mais ne saurait être garanti au-delà.

Effectuer une bonne rotation des stocks

- Le numéro de lot figurant sur le conditionnement correspond :
Les 4 premiers chiffres = date de fabrication – la lettre « A » à l'année 1999.

Sécurité :

- Ce produit est appliqué à chaud
- Prendre toutes précautions pour éviter les projections et les contacts avec la peau
- Ce produit ne présente pas de danger dans les conditions normales d'utilisation.
- Consulter notre fiche de données de sécurité

Nos informations techniques, verbales et écrites ou communiquées après essais sont données de bonne foi mais sans garantie, ceci s'applique au détenteur du produit ou à toute autre tierce partie. Elles ne vous dispensent pas de votre obligation de tester les produits que nous vous fournissons et de contrôler leur aptitude à assurer les résultats attendus et à répondre aux conditions de mises en œuvre.

L'application, l'emploi et les procédés utilisant le produit échappant à notre contrôle, après notre livraison, son emploi est fait sous votre seule et entière responsabilité.

Nous nous engageons, bien entendu, à fournir un produit de qualité constante dans la limite de nos spécifications générales de vente et de livraison.

E90 – 01/2002