

DESCRIPTION

- Colle thermofusible auto-adhésive

PROPRIETES SPECIFIQUES

- Hot Melt repositionnable

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **Viscosité brookfield RVT [mPa.s]**
module 27-20 T/mn à 170°C environ 1 500 mPa.s
- **Point de ramollissement en degré Celsius** environ 72°C
- **Temps ouvert** Permanent
- **Vitesse de prise** Immédiate
- **Couleur** Ambre

DOMAINE D'APPLICATION

Enduction par transfert d'un papier siliconé ou d'un PE haute densité sur PE, PP, PVC, ...

CONDITIONS D'UTILISATION

- **Système d'application**
 - o Buses à lèvres
 - o Rouleaux
- **Température d'application recommandée**
 - o Utilisation de +110 à +175°C
- **Nettoyage** : cire ou résine de nettoyage
- **Ne pas mélanger avec d'autres produits.**
- **Bien refermer les emballages et le bac de colle pour éviter toute contamination.**

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE

- Conditionnement : barquettes de 500 g en cartons de 12 kg
- Stockage : à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la chaleur

Dans ces conditions, le produit peut être conservé un an sans altération notable de ses propriétés, mais ne saurait être garanti au-delà.

- Effectuer une bonne rotation des stocks.
- Le numéro de lot figurant sur le conditionnement correspond :
les 4 premiers chiffres = à la date de fabrication – la lettre «Y » à l'année 1997.

SECURITE

- ce produit est appliqué à chaud
prendre toutes les précautions pour éviter les projections et les contacts avec la peau.
- Ce produit ne présente pas de danger dans les conditions normales d'utilisation.
consulter notre fiche de données de sécurité.

Nos informations techniques, verbales et écrites ou communiquées après essais sont données de bonne foi mais sans garantie, ceci s'applique au détenteur du produit ou à toute autre tierce partie. Elles ne vous dispensent pas de votre obligation de tester les produits que nous vous fournissons et de contrôler leur aptitude à assurer les résultats attendus et à répondre aux conditions de mise en œuvre.

L'application, l'emploi et les procédés utilisant le produit échappant à notre contrôle, après notre livraison, son emploi est fait sous votre seule et entière responsabilité.

Nous nous engageons, bien entendu, à fournir un produit de qualité constante dans la limite de nos spécifications générales de vente et de livraison.

PSA 320 – 04/2000

Tél : (+33) 01 69 11 81 75
Fax : (+33) 01 69 11 65 26
Email : infocolle@syneo.net
Adresse : ZI La Marinière - BP 74
1, Rue Charles de Gaulle
91071 Bondoufle Cedex

Location-gérance de fonds de commerce SUPRATEC
(SA capital social 2 400 000 € - RCS EVRY 622 029 528)
Code APE SYNEO : 518 M - SARL
RCS SYNEO : 499 328 375 - EVRY
SIRET SYNEO : 499 328 375 00013
Numéro d'Id. TVA SYNEO : FR 72 499 328 375